



Technický list

TL 08.58 Kontaktní membrána 135 EXTRA (E)

Produkt

Kontaktní membrána k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemí a před nepříznivými účinky větru. Současně umožňuje, díky schopnosti propouštět vodní páru, odvětrání par z vnitřního prostoru budovy.

Kontaktní membrána je třívrstvý materiál vyrobený z PP-PE-PP, s dobrou paropropustností, která umožňuje odvětrání vodních par z podstřešních prostor.





Vlastnosti







- Vysoká pevnost a paropropustnost
- Pro všechny šikmé střešní konstrukce (větrané nebo nevětrané, pobité i nepobité)
- Ideální větrozábrana, není vhodná pod plechovou střechu bez systému větrání

Montáž


Způsob uložení membrány jako vrstvy pojistné hydroizolace, záleží na sklonu střechy a použité střešní krytině. Před aplikací se dostatečně seznáme s montážním návodem střešní krytiny.



1. Kontaktní membrána se pokládá rovnoběžně s okapem stejným způsobem jak na paropropustné bednění střechy (1A), tak i přímo na tepelnou izolaci (1B), vždy potištěnou stranou nahoru. Vyvarujte se napnutí membrány mezi krokve. Doporučené vodorovné překrytí membrán je 10-15 cm s použitím přelepovaných spojů. Pro zajištění větrostěsnosti membrán a pro zabránění případného vztlínání vody mezi aplikovanými pásy, doporučujeme jednotlivé pásy membrán spojit Střešní fixační páskou DB membrána nebo DB FLEX.



2. V oblasti okapu musí být membrána namontovaná pod kontralatěmi a okapová lať na okapovém plechu (2A), nebo nad okapovou lať na svodovém plechu do okapu (2B). Vyvarujte se tvoření protispádů a ohybů, ve kterých by se mohla držet voda. Napojení membrány na okapový plech se doporučuje za pomoci Butylové pásky.





3. Membránu ukotvíme ke krovu pomocí nerezových hřebíků nebo sponkami, a to vždy v místech přesahu a nad spojením páskou. Kotvení do krokví provádějte nejlépe ve středu krokve, aby kontralať s těsnicí páskou překryla kotvicí prvky.

4. Za účelem zabezpečení těsnosti na krokách nebo bedněni a zabránění průniku vody doporučujeme nalepit těsnicí pásku na spodní stranu kontralatí, která dotlačí fólii na krov a zajistí dotěsnění kotvicích prvků. Pozor na sníženou přilnavost mokřích a nečištěných ploch.


5. Na rozvinutou membránu přibijte kontralatě a latě. Kontralať zabezpečuje odstup mezi membránou a latěmi. Konečná výška latí musí být 8-10 cm. Dbejte na to, aby místa narušena hřebíky nebo sponkami byla překryta páskou a nacházela se pod kontralatěmi.

6. Následující pás membrány uložte s přesahem 10 – 15 cm (viz tabulka níže). Pro správnou montáž a zabezpečení těsnosti spojů použijte Střešní fixační pásku DB membrána nebo DB FLEX.


Sklon střešních rovin (°)	Sklon střešních rovin (%)	Minimální přesah mezi pásy
20°-35°	36,4% - 70,0%	15 cm
36°-90°	≥ 72,6 %	10 cm



7. U neodvětraných střech membrána prochází přes hřeben za účelem zabezpečení těsnosti před sněhem a deštěm (7A). U odvětrávaných střech se střešní membrána musí ukončit 5 cm pod nejvyšším bodem hřebenu (7B). Vzniklý ventilační otvor je potřeba dodatečně překryt pásem membrány zajištěným kontralatěmi tak, aby přesahoval přes membránu min. 20 cm.



8. Pro prvky vystupující ze střechy (komíny, střešní okna) membránu nařízněte, vytáhněte ji a připevněte např. pomocí butylového pásku. Nad daným prvkem vytvořte okapový žlab z dostatečného kusu membrány. Horní konec vložte pod nejbližší pás membrány a spodní konec srolujte směrem nahoru a přibijte k lati nad překážkou. Spád ze žlabu vyvedte mimo překážku.




9. V případě menších prvků (např. Odvětrání šachet) membránu nařežte ve tvaru lichoběžníku a trvale připevněte k latím.

Dodatečné pokyny

Vstup do ventilační spáry musí být u konce kontralatě a membrána musí ležet na krokách (nebo odpovídajících trámech) až po její ukončení v okapu. Vstup musí být překryt vzdušně otevřenou páskou nebo krycí mřížkou, nebo musí být za žlabem tak, aby jej nekryl sníh. Velikost účinného vstupního průřezu do ventilační spáry musí odpovídat zásadám větrání střech.

Výstup ventilační spáry u hřebenu musí vést nad plochu střešního pláště tak, aby výška výstupu byla alespoň 15 cm.



Upozornění

Při pokládání na impregnované dřevěné části střešní konstrukce nebo bednění, musí být nátěr již zaschnutý. Impregnační nátěr nesmí být na bázi solných roztoků. Nejpozději do 5 týdnů po aplikaci Kontaktní membrány je nutno umístit střešní krytinu. Doporučujeme použít pod všechny druhy střešních krytin. Membrána není certifikována pro odvětrávané stěnové systémy. V případě delší prodlevy před montáží krytiny nebo při požadavku na zvýšenou ochranu interiéru nebo majetku, by pojistná podstřešní fólie měla být vždy překryta zakrývací plachtou proti srážkovým a povětrnostním vlivům. Montážní práce musí probíhat v souladu s platným Aplikačním manuálem. Pojistné podstřešní fólie nenahrazují funkci střešní krytiny! Jak vyplývá z jejich názvu "pojistné", prioritně zajišťují pojistnou funkci při poruše krytiny a odvodu kondenzátu

Technické vlastnosti - Kontaktní membrána 135 EXTRA (E)

Délka	m	min 50	-
Šířka	m	1,5	(-0,5 % až +1,5 %)
Přímost	m	Vyhovuje	-
Plošná hmotnost	g/m ²	135	± 10 %
Reakce na oheň	-	F	-
Propustnost vodní páry (s _d)	m	0,02	(± 0,019)
Odolnost proti pronikání vody			
Před stárnutím	-	W1	-
Po stárnutí	-	W1	-

Balení

- Role – 1,5 x 50 m

Barva

- Černá/bílá
- Hnědo/bílá



Maximální tahová síla v podélném směru Před stárnutím Po stárnutí	N/50 mm	240 ≤ 30 %	± 85 N/50 mm
Maximální tahová síla v příčném směru Před stárnutím Po stárnutí	N/50 mm	155 ≤ 30 %	± 85 N/50 mm
Tažnost v podélném směru Před stárnutím Po stárnutí	%	≤ 80 ≤ 80	
Tažnost v příčném směru Před stárnutím Po stárnutí	%	≤ 80 ≤ 80	
Odolnost proti protrhnutí Podélný směr Příčný směr	N	130 160	± 90 N ± 90 N
Ohebnost za nízkých teplot	-	≥ - 30 °C vyhovuje	-
Nebezpečné látky	Neobsahuje		

Skladování

Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního UV záření.

Aktualizace

Aktualizováno dne 20.1.2021

Vyhotoveno dne 16.03.2018

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.